

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Nº DoP: LBM-FV-009

1. Código de Identificación única del producto tipo:

Lámina de betún modificado con elastómero armada con velo de fibra de vidrio.

2. Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del RPC:

ELASTOSUR V4

-

3. Uso ó usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como establece el fabricante:

Lámina bituminosa reforzada para la impermeabilización de cubiertas.

4. Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5) del RPC:

APLICACIONES Y VENTAS, S.L. - P.I. LA PALMERA CALLE LA PALMERA, 10 - DOS HERMANAS(SEVILLA)

Telf. 954 686 166 - aplive@aplive.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) del RPC:

No aplica

6. Sistema ó sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

2+

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo notificado/Tarea realizada/ Por el sistema (1+,1, 2+,3)/nº certificado y fecha de concesión:

BUREAU VERITAS: 1035

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica, nº y fecha: 1035-CPR-ES044104 - 01/08/2015

Reacción al fuego

Sistema 3

AFITI LICOF

Comportamiento frente a un fuego

Sistema 3

AFITI LICOF

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego	E	
Estanquidad a 10 kPa (Tipo A)	Pasa	
Resistencia a la tracción:		
Fuerza máxima tracción L*, (N/50 mm)	500 ± 100	
Fuerza máxima tracción T*, (N/50 mm)	400 ± 100	
Elongación a la fuerza máxima L*, (%)	NPD	
Elongación a la fuerza máxima T*, (%)	NPD	
Resistencia a las raíces	No pasa	
Resistencia a una carga estática, método A, (kg)	NPD	
Resistencia al impacto, método A o B, (mm)	NPD	
Resistencia al desgarró, (N)	NPD	
Resistencia de juntas		
Resistencia al pelado, (N/50 mm)	NPD	
Resistencia a la cizalla, (N/50 mm)	400 ± 100	
Durabilidad térmica		
Fluencia a alta temperatura, (°C)	100 ± 10	
Flexibilidad a baja temperatura, (°C)	-5 ± 5	
Durabilidad UV, calor y agua		
Fluencia a alta temperatura, (°C)	NPD	
Flexibilidad a baja temperatura, (°C)	NPD	
Flexibilidad a baja temperatura, (°C)	≤ -15	
Sustancias peligrosas	NPD	

L* significa dirección longitudinal, T* significa dirección transversal


NOTA 1: este producto no contiene asbestos ni alquitrán.

NOTA 2: comportamiento frente a un fuego externo es un ensayo de sistema y no de producto.

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

10.

Nombre y cargo	Lugar y fecha de emisión	Firma
Juan Jose Quidiello Poveda - Dtor. Técnico	08/03/2021	



1035

APLICACIONES Y VENTAS, S.L. - P.I. LA PALMERA CALLE LA PALMERA, 10 - DOS HERMANAS(SEVILLA

12

Nº DoP: LBM-FV-009

EN 13707:2004+A2:2009

ELASTOSUR V4

Lámina bituminosa reforzada para la impermeabilización de cubiertas.

Comportamiento frente a un fuego externo	Broof(t1)
Reacción al fuego	E
Estanquidad a 10 kPa (Tipo A)	Pasa
Resistencia a la tracción:	
Fuerza máxima tracción L*, (N/50 mm)	500 ± 100
Fuerza máxima tracción T*, (N/50 mm)	400 ± 100
Resistencia a las raíces	No pasa
Resistencia de juntas	
Resistencia a la cizalla, (N/50 mm)	400 ± 100
Durabilidad térmica	
Fluencia a alta temperatura, (°C)	100 ± 10
Flexibilidad a baja temperatura, (°C)	-5 ± 5
Flexibilidad a baja temperatura, (°C)	≤ -15